



UL. POWSIŃSKA 18B
02-920 WARSZAWA
BIURO@WNETRZA4U.PL
22 651 50 71



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI OLEJOWANYCH PODŁÓG DECOWOOD

Informacje ogólne

Powierzchnie obciążone pokryte systemem Osmo charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia bieżące (zabrudzenia od obuwia, zaplamienia i inne). Nasze powłoki, to zaawansowana technologicznie mieszanina naturalnych olejowosków oraz twardych naturalnych wosków pochodzenia roślinnego. Pigmenty wykorzystane w produktach koloryzujących Osmo, mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, co oznacza, że są w pełni naturalne i ekologiczne. Największym zagrożeniem dla powłok naszych podłóg jest piasek pod obciążeniem ludzkiego ciała, ponieważ zewnętrzna powłoka jest bardzo twarda i przez to, jak każda podłoga drewniana, podlega zarysowaniom. Dlatego też pielęgnacja powierzchni ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu. Pielęgnując uzupełniamy powłoki twardych wosków, które przy powierzchniach podlegają wycieraniu. Podłogi pokryte tym systemem są bardzo trwałe, a system pielęgnacji jest kompletny i łatwy w aplikacji.

Zalecenia pielęgnacji bieżącej i okresowej:

1. Po zamontowaniu podłogi przez 7 dni nie przykrywaj podłogi dywanem czy folią polietylenową (w razie konieczności przykryj teksturą falistą).
2. Pierwszą konserwację wykonaj środkiem OSMO 3029 Waschpflege a w przypadku podłogi bielonej środkiem 3087 Waschpflege Weiss. Wykonujemy ją minimum 3-ce po ułożeniu podłogi.
3. Pielęgnację bieżącą (Środkiem do Renowacji i Czyszczenia Wosku 8016 lub czystą wodą) możesz wykonać nie wcześniej niż 7 dni od naniesienia konserwującej powłoki Osmo 3032 lub 3062, lub po 24 godzinach od naniesienia środka konserwującego 3029 Waschpflege lub 3087 Waschpflege Weiss w przypadku podłóg bielonych.
4. Chodzić po powierzchni możesz już następnego dnia od naniesienia powłok, ale pamiętaj, aby nie użytkować ich intensywnie (np. przesuwanie mebli lub chodzenie w twardym obuwiu). Pełne utwardzenie następuje w ciągu 10 dni.
5. Zabezpiecz meble systemem podkładek filcowych, a pod fotele z kólkami zastosuj specjalistyczne maty ochronne.
6. Zastosuj system zbierania brudu (wycieraczki przed wejściem i po wejściu do obiektu, domu czy mieszkania). Prawidłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego.
7. Usuwać zawsze na bieżąco piasek i kurz z powierzchni Osmo (odkurzacz, ściereczka, mop).



UL. POWSIŃSKA 18B
02-920 WARSZAWA
BIURO@WNETRZA4U.PL
22 651 50 71



UL. POWSIŃSKA 18B
02-920 WARSZAWA
BIURO@WNETRZA4U.PL
22 651 50 71



8. Oddziel gumowe elementy wyposażenia domu lub przedmioty od powłok Osmo (powłoki mogą reagować z gumą).

9. Do codziennego mycia używaj środka o nazwie Wisch Fix 8016 wg. zaleceń karty aplikacji). Podłogę zawsze należy myć wilgotnym ale nieociekającym mopem (nadmiar wilgoci wytrzyj suchą szmatką).

10. Miejscowe intensywne zabrudzenia usuwaj Środkiem do Pielęgnacji i Czyszczenia Wosku Spray 3031 lub Środkiem do Renowacji i Czyszczenia i Wosku 3029 (wg. karty aplikacji).

11. Wszelkie widoczne uszkodzenia to nic innego jak zarysowania powierzchni powłok twardego wosku, które należy likwidować poprzez nanoszenie Środka do Renowacji i Czyszczenia Wosku 8016 (wg. karty aplikacji). W użytku domowym czynność tą należy wykonać kilka razy w roku (w przypadku widocznych uszkodzeń ścieżek komunikacyjnych) W użytku publicznym należy stosować ten produkt minimum 1 raz w tygodniu (pielęgnacja ta może być wykonana przez użytkownika lub firmę parkieciarską)

12. W czasie prac remontowych zabezpiecz podłogę przed zniszczeniem (np. teksturą falistą)

13. Głębokie uszkodzenia powłok Osmo należy zeszlifować delikatnie papierem o granulacji 120, a w przypadku podłóg szorstkowanych przeszlifować papierem ściernym o granulacji 120 i wyszczotkować szczotką z metalowym lub winylowym włosiem, a następnie odpylić i nanieść (np. szmatką) adekwatny do zastosowanego wosk olejny (np. 3032 lub kolorowy w przypadku podłóg barwionych) we właściwej ilości powłok. Kolory podłóg Decowood oparte są o własne kompozycje kolorów. Istnieje możliwość zamówienie oleju kolorowego poprzez dystrybutora.

14. Pomieszczenia w których użytkowana będzie podłoga należy wyposażyć w: termometr pokojowy, wilgotnościomierz, nawilżacz powietrza. Regularnie przewietrzać pomieszczenia (nie dotyczy okresu zimowego) i utrzymywać wilgotność względną powietrza na stałym poziomie 45 - 65 % a temperaturę powietrza w zakresie 18-24 st. C. W okresie zimowym - **grzewczym bezwzględnie stosować nawilżacze powietrza** w celu utrzymania wymaganej wilgotności względnej, jest to warunkiem gwarancji.



UL. POWSIŃSKA 18B
02-920 WARSZAWA
BIURO@WNETRZA4U.PL
22 651 50 71